



NO:22MD05-010

试验类别	样品确认试验
	进货抽验试验
	制程抽验试验
	■ 成品抽验试验

## 产品功能试验记录表

送验日期	2021年05月14日
试验日期	2021年05月14日

■ 本公司 □ 厂商		■ 客户名称 □ 厂商名称		生产部	样本数	1PCS	依据标准	ISO 4210/厂内
品名	车手+立管	规格	RHB-A6508BTA-F38 W:420 RAS-D6305-8/0 E:90		ISO-R	ISO-R	材质	AL6061 AL6061
记注	检验项目	依据标准及检验标准			测试状况及结果		判定	
■	ISO 4210-5:2014 4.9.1 动态测试	距车手尾端 50mm 处,施力方向相反,施力:280N 频率 ≤10HZ,实测 3HZ, 持续 10 万次不断裂.			NO1: 10.1 万次各部良好.		合格	
		距车手尾端 50mm 处,施力方向相同,施力: 400N 频率 ≤10HZ,实测 3HZ, 持续 10 万次不断裂. 测试顺序:反向→同向.			NO1: 10.1 万次各部良好.		合格	
■	ISO 4210-5:2014 4.4 前弯测试	一阶段: 在立管中心处以 45°角处,施力 1600N, 持续 1 分钟,测试后永久变形量小于 10mm. 二阶段: 在立管同一位置处,施力增加到 2300N,无断裂,裂纹现象.			NO1: 一阶段: 永久变形量 3.0mm. 二阶段: 无断裂,裂纹现象		合格	
■	ISO 4210-5:2014 4.6 立管与前叉锁固静力测试	将立管与前叉正确组装, 在距立管中心处施加力距, 并维持 1 分钟, 施力距 40N.m			NO1:55N.m 无位移		合格	
■	ISO 4210-5:2014 4.3 侧转测试	车手与立管正确组立,距车手末端 50mm 处施力 1000N, 持续 1 分钟, 测试后永久变形量小于 15mm.			NO1:永久变形量.3.6mm.		合格	
■	ISO 4210-5:2014 4.5 车把手与立管锁固	把立管与车手正确组立, M5:9N.m, 锁紧, 施力 60 N.m. 把立管与车手无相对移动.			NO1:无位移		合格	
■	盐水喷雾实验	喷 8 小时停止 16 个小时反复 3 次			NO1:无红锈生成		合格	
■	硬度	韦伯硬度 16±1			NO1:16		合格	

■	把立水平度	不高于 3MM	NO1:3mm	合格
■	外径	把立组装部位: 31.8±0.15mm 把套组装部位: 23.8±0.1mm	31.7mm 23.7mm	合格

测试过程:



長期保存

备注	1.依据 ISO 4210-5: 2014 标准测试		综合判定	■合格 □不合格
			主管	检验者
			项系武	杨孝